

# SWARCOBLAST Walnussschalengranulat

## Technische Information

### Produktbeschreibung

**SWARCOBLAST Walnussschalengranulat** (teilweise mit Steinobstkernen) ist ein natürliches Feinstrahlmittel aus Walnussschalen ohne Konservierungsstoffe und ohne Eisenanteile.

Es eignet sich zum Abtragen von Verunreinigungen und elastischen Beschichtungen ohne Toleranzveränderung des Grundmaterials, zum Entgraten von Duroplasten und zum Mattieren von Kunststoffoberflächen.

### Lieferprogramm

| Standard-<br>lieferprogramm | μm | Type  | Korngrößen | Type   | Korngrößen |
|-----------------------------|----|-------|------------|--------|------------|
|                             |    | 2/12  | 100–250    | 12/3 E | 1300–1700  |
|                             |    | 6/12  | 100–450    | 16/10  | 1700–2400  |
|                             |    | 4/6   | 450–800    | 8/10   | 2400–4000  |
|                             |    | 3/6   | 450–1000   | 1/27   | 4000–6000  |
|                             |    | 16/5  | 800–1300   | 2/27   | 4000–8000  |
|                             |    | 15/10 | 1000–1500  | 5/27   | 6000–10000 |
|                             |    | 12/3  | 1000–1700  |        |            |

### Produktinformationen

#### Eigenschaft

Spezifisches Gewicht  
Schüttgewicht  
Härte

Feuchtigkeitsgehalt  
Löslichkeit in Wasser

#### Typischer Kennwert

~1,0-1,2  
~0,7  
~2,5-3,5  
~25-30  
~14,0  
~8,5

#### Einheit

g/cm<sup>3</sup>  
kg/l  
nach Mohs  
nach Vickers  
%  
%

### Material

**Chemische Zusammensetzung** Granulat aus Walnussschalen:

#### Eigenschaft

Cellulose  
Hemicellulose  
Holzfasern  
Fett  
Mineralische Stoffe

#### Typischer Kennwert

~45,7  
~23,3  
~19,5  
~0,2  
~1,0

#### Einheit

%  
%  
%  
%  
%

## Verpackung

- In 25 kg Kunststoffgewebesäcken.

## Lagerung

- Lagerung der Produkte in geschlossenen, trockenen Hallen.

**Wichtige Information:** Beachten Sie unsere AGB und allgemeinen Hinweise zu den technischen Informationen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Die Ausführungen dieser Information entsprechen unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.

Die Informationen stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Informationsweitergabe erfolgt, auch in Bezug auf etwaige bestehende Schutzrechte Dritter, ohne Verbindlichkeit.

Die Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck ist vor der Benutzung vom Anwender selbstverantwortlich zu prüfen.

Bei Erscheinung eines neuen technischen Infoblattes verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.